



# PanelTack

## Voor de verlijming van steni<sup>®</sup> Colour type 7

### Product

Simson PanelTack is een vochtuithardende, hoog-elastische lijm op basis van SMP. PanelTack is oplosmiddel- en isocyanaatvrij.

### Toepassingen

Het verlijmen van steni<sup>®</sup> Colour 7 voor:

- Gevelbekleding.
- Boeiboorden.
- Plafonds en luifels.
- Borstweringen.

### steni<sup>®</sup> Colour

steni<sup>®</sup> Colour is een met glasvezel gewapende gevelplaat van polymeercomposiet, met een glad oppervlak van elektronisch gehard acryl (100 % acryl, zonder gebruikmaking van oplosmiddelen). steni<sup>®</sup> Colour type 7 heeft een dikte van 6,5 mm.

### Eigenschappen PanelTack Lijmsysteem


- Duurzaam hoog-elastisch met optimale spanningsverdeling.
- Verlijmde steni Colour type 7 m.b.t. brandgedrag geclassificeerd als B, s1, d0.
- Geschikt voor de verlijming van grotere panelen; inclusief de standaard afmetingen 2995 x 1195 mm.
- Uitstekende mechanische sterkte.
- Goede vocht- en weersbestendigheid.
- Eenvoudige en snelle montage.
- Eenvoudige voorbehandeling met de unieke Simson Easy Clean Wipes of Simson Cleaner 14.



### Simson lijmsysteem

Het lijmsysteem bestaat uit:

- PanelTack hoog-elastische lijm.
- Primer SX Black primer voor houten draagconstructie.
- Easy Clean Wipes (ECW) of Cleaner 14 ter voorbehandeling lijmzijde gevelpaneel.
- Prep M primer voor metalen draagconstructie.
- FoamTape 12 x 3 mm voor fixatie van de platen en als afstandhouder.



## PanelTack voor de verlijming van steni® Colour type 7

### Informatie voor de ontwerper

#### BRL 4101 deel 7

Het PanelTack lijmsysteem voldoet aan de eisen in de beoordelingsrichtlijn (BRL) voor LIJM VOOR DE BEVESTIGING VAN GEVELBEPLATINGEN.

Voor constructieve berekeningen dient, conform BRL, rekening gehouden te worden met de volgende veiligheidsfactoren: voor treksterkte 4 en afschuifsterkte 10. De breedte van een lijmril is ca. 13 mm.

#### Eigen gewicht panelen

De belasting als gevolg van het eigen gewicht van de plaat is niet maatgevend voor bezwijken.

#### Windbelasting

In het kader van het Bouwbesluit dient men ondermeer rekening te houden met de windbelasting. Zie de Eurocode 1 deel 1-4 d.w.z. voor Nederland NEN-EN 1991-1-4 (voorheen NEN 6702) en voor België NBN-EN-1991-1-4 (voorheen NBN-B-03-002-1). In verband met de in BRL 4101 deel 7 voorgeschreven veiligheidsfactor 4 dient men voor de berekening dus een (trek)sterkte van 0,27 N/mm<sup>2</sup> te hanteren. Uitgaande van de geadviseerde lijmhoeveelheid kan men stellen dat bij normale toepassing ruimschoots wordt voldaan aan de eisen.

#### Brandgedrag

steni Colour type 7 verlijmd met PanelTack valt, op basis van testen volgens EN ISO 11925-2 en EN 13823 in dezelfde Europese brandklassen volgens EN 13501-1 als mechanisch bevestigde steni Colour type 7, d.w.z. klasse B, s1, d0.

#### Maximale paneelgrootte

PanelTack is hoog-elastisch, waardoor de lijm mogelijke vervormingen van de panelen prima kan opvangen. Bij de bevestiging van steni Colour dient men, rekening te houden met een maximale optredende (diagonale) vervorming van ca. 1,7 mm/m<sup>1</sup>. Conform de BRL 4101 deel 7 mag de maximale elastische vervorming die het PanelTack systeem in de praktijk nog kan opvangen niet meer dan 4,3 mm bedragen. Dit betekent dat steni Colour 7 met standaard afmetingen 2995 x 1195 mm verlijmd mogen worden.

#### Opmerking

Panelen dienen voor de verlijming vlak te zijn. Grotere panelen zijn wat dat betreft kritischer dan kleinere panelen en vereisen daardoor een nog grotere zorgvuldigheid m.b.t. handeling en opslag.

#### Draagconstructie: maten en afstanden

De minimale breedtematen van de draagstijlen in de draagconstructie zijn afhankelijk van de functie van de draagstijl:

I. stijl voor voegaansluiting	95 mm
II/III. midden- en eindstijl	45 mm

Zie ook detailtekeningen.

Minimale dikte draagstijl	19 mm
---------------------------	-------

#### Maximale afstanden tussen draagconstructies (regelwerk): 600 mm

Geadviseerd wordt om voor specifieke projecten steni Nederland voor gedetailleerde informatie te raadplegen, aangezien exacte afstanden conform NEN 6702 afhangen van hoogte van het gebouw, locatie, hoek-, randzones etc. Bij horizontale toepassing (luifel) worden kleinere h.o.h afstanden geadviseerd (maximaal 450 mm).

## PanelTack voor de verlijming van steni® Colour type 7

### Draagconstructie: ventilatie

Achter de gevelplaat dient een geventileerde, doorgaande luchtsponw van minimaal 20 mm aanwezig te zijn. Daarnaast dienen zowel aan boven- en onderzijde van de verlijmd paneel ventilatieopeningen van minimaal 45- 50 cm<sup>2</sup>/m<sup>1</sup> aanwezig te zijn. Bij horizontale toepassing (luifel) het regelwerk bijvoorkeur haaks op de gevel aanbrengen.

### Draagconstructie: materiaalkeuze

**Geschikt hout:** Vierzijdig gladgeschaafde, schone, droge, stof- en vetvrije houtsoorten (vuren,, meranti e.d.) dient minimaal van duurzaamheidsklasse 4 (volgens NEN 5461) te zijn. Vochtgehalte van het hout mag maximaal 18% bedragen. Ook verduurzaamd hout, met name gewolmaniseerd, is geschikt. Raadpleeg Bostik in geval van twijfel.

**Grondverven:** Een beperkt aantal door middel van spuiten/sprayen opgebrachte grondverven zijn geschikt voor verlijming met PanelTack. Raadpleeg hiervoor Bostik.

**Geschikt metaal:** Droog en glad blank staal of aluminium. Deze metaalsoorten moeten bestand zijn tegen roestvorming en na bevestiging voldoen aan NEN 6702. Gemoffelde metalen zijn ook geschikt, hier gelden mogelijk andere verwerkingsvoorschriften. Raadpleeg hiervoor Bostik.

### Minimale voegbreedte

De voeg tussen de panelen moet een minimale breedte van 5 mm hebben.

### Verbruiksindicatie per 100 m<sup>2</sup>

Oppervlakte gevelpaneel	aantal 1 m <sup>2</sup>	aantal 100 m <sup>2</sup>	standaardverpakking
Simson FoamTape	0,12	12	rol van 25 meter
Simson PanelTack	0,5	50	patroon 290 ml
Simson Easy Clean Wipes of Simson Cleaner 14 (paneel)	0,2	20	sachets
Simson Primer SX Black (hout) of Simson Prep M (metaal)	0,01	1	blik van 100 ml
	0,03	3	blik van 1000 ml
	0,03	3	blik van 500 ml

### Omstandigheden bij verwerking

De gevelplaten kunnen zowel in de fabriek als op de bouwplaats verlijmd worden.

De volgende verwerkingsvoorwaarden gelden:

- Niet voorbehandelen of lijmen als er neerslag valt.
- Niet voorbehandelen of lijmen bij zeer hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld bij dichte mist.
- Voorkom condensvorming op de panelen en draagconstructie.
- Verwerken tussen +5°C en +30°C.

### Voorwaarde voorafgaande aan de verlijming


Men moet voorkomen dat de platen krom kunnen trekken als gevolg van de inwerking van vocht.

## PanelTack voor de verlijming van steni® Colour type 7

### Informatie voor de verwerker

#### 1. Primeren draagconstructie

De draagconstructie dient voor of na bevestiging te worden geprimeerd. Dit kan binnen of buiten geschieden. Gebruik Simson Primer SX Black voor hout en Simson Prep M voor metaal. Eén laag primer is voldoende. Primerrestanten niet meer gebruiken. Vermijd aanraking met stof en vet na aanbrengen primers.



Voorbehandeling houten draagconstructie met Primer SX Black

#### Houten draagconstructie:

Gesloten blik Primer SX Black goed schudden voor gebruik en primer in de verpak gieten. Gebruik de speciale applicatieset met rollers. Niet meer primeren dan binnen 24 uur kan worden gelijmd. Breng de primer in één gesloten laag aan. Na het opbrengen minimaal 60 minuten laten drogen.

**Metalen draagconstructie:** Breng, direct vanuit het blik, Prep M aan op een droge, schone, pluis- en kleurstofvrije doek of tissue papier. Wrijf de draagconstructie hiermee stevig af. Na het opbrengen minimaal 10 minuten laten drogen. Behandel niet meer oppervlak voor dan binnen 6 uur verlijmd kan worden.

#### 2. Primeren gevelpaneel

Behandel niet meer oppervlak voor dan binnen 6 uur verlijmd kan worden. Gebruik Easy Clean Wipes of Cleaner 14 om de lijmzijde van de gevelplaat te reinigen en voor te behandelen. Gevelpaneel over de volle lengte en in ruime banen van 10-15 cm stevig afwrijven. Na het opbrengen minimaal 10 minuten laten drogen.


**Speciaal:** Easy Clean Wipes zijn gebruiksklare doekjes en mens- en milieuvriendelijker dan de gebruikelijke oplosmiddelhoudende primers en reinigers.



Voorbehandeling achterzijde steni met Easy Clean Wipes


#### 3. Aanbrengen Simson FoamTape

FoamTape wordt na het drogen van de primers uitsluitend verticaal en ononderbroken op de draagconstructie aangebracht. FoamTape stevig aandrukken en afsnijden met een scherp mes. Houd voor de juiste plaats en lengte van de tape rekening met de afmetingen van de draagstijlen, de afmetingen van de plaat en de nodige ruimte voor de lijm. Na aanbrengen van de FoamTape dient de schutlaag niet direct verwijderd te worden.



#### 4. Aanbrengen montagelijm met speciale tuit

PanelTack uitsluitend verticaal en ononderbroken aanbrengen, nadat de FoamTape is aangebracht. Gebruik hiervoor hand- of luchtpistolen. Eén speciale V-tuit is bijgesloten bij elk patroon PanelTack. Hiermee wordt een driehoeksrl aangebracht met een breedte en hoogte van 9 mm. De tuit voorkomt luchtinsluiting en onnodig lijmverlies.



## PanelTack voor de verlijming van steni® Colour type 7

### 5. Plaatsen gevelpaneel

Verwijder de schutlaag van de FoamTape. De plaat dient uiterlijk 10 minuten na het aanbrengen van de PanelTack geplaatst te worden. Plaats de gevelplaat door deze zacht aan te drukken en eventueel te corrigeren. Voordat de plaat de FoamTape raakt is dit nog mogelijk. Gebruik voor het goed positioneren van de gevelplaat eventueel afstandhouders, steunblokjes of een horizontale stelregel. Gebruik eventueel een glasklem om de grip te verbeteren. Is de plaat eenmaal goed gepositioneerd, dan dient deze stevig te worden aangedrukt, waardoor ook de FoamTape volledig wordt geraakt. Corrigeren is nu niet meer mogelijk. Zie de detailtekeningen.




### 6. Reinigen


Verse primer- of lijmresten op de gevelplaat verwijderen met een daarvoor geschikte reiniger zoals Simson Liquid 1.

### Detailtekeningen


Gevel/wand (vooraanzicht)




#### I. Stijl voor voegaansluiting



#### II. Tussen/middenstijl



#### III. Eindstijl



1. Simson Easy Clean Wipes (of Cleaner 14)
2. Simson Primer SX Black

3. Simson PanelTack
4. Simson FoamTape

## PanelTack voor de verlijming van steni® Colour type 7

### Technische kenmerken

#### PanelTack

Basisgrondstof	SMP	
Component	1	
Type	elastisch	
Consistentie	gladde, homogene pasta	
Soortelijke massa	1,55 gr/ml	
Standvermogen 25 mm	0 mm	(bij 20°C)
Huidvorming (begin)	15 minuten	(bij 20°C/RV 50%)
Afschuifsterkte	1,1 N/mm <sup>2</sup>	
Treksterkte	1,1 N/mm <sup>2</sup>	
Max. toelaatbare elasticiteit	4,3 mm	
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C	
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C	
Verpakking & Artikelcode	290 ml patronen	art. 131.670
	600 ml worst	art. 133.692
Kleur	lichtgrijs	
Opslag en stabiliteit	Koel (tussen +5°C en +25°C) en droog bewaren. Minstens 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Zie code op verpakking: B(est) B(efore) MMJJ.	

#### FoamTape

Omschrijving	Tweezijdig klevend HDPE FoamTape met een dikte van 3 mm en een breedte van 12 mm.	
Toepassing	zorgt voor de eerste hechting aan de gevelplaat en garandeert voldoende dikte en massa van de lijmril	
Soortelijk gewicht	ca. 60 kg/m <sup>3</sup>	
Afschuifsterkte	ca. 0,27 N/mm <sup>2</sup>	
Treksterkte	ca. 0,27 N/mm <sup>2</sup>	
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C	
Verpakking & Artikelcode	25 meter/rol	182.771
Kleur	zwart	
Opslag e stabiliteit	12 maanden houdbaar	

### Applicatieset & rollers

Primer SX Black te verwerken met behulp van een speciale applicatieset: velvet-brush rollers met beugel en bak. De roller geeft een minimaal verbruik en een optimale voorbehandeling.

### Informatie aanvraag

De volgende publicaties zijn op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatiebladen (VIB).
- Reaction to fire report P 801429A - SP Technical Research Institute of Sweden.

#### Bostik B.V.

Postbus 303  
5201 AH 's-Hertogenbosch  
Tel: +31 (0)73 6 244 244  
Fax: +31 (0)73 6 244 344  
E-mail: infonl@bostik.com  
Internet: www.bostik.nl

#### Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
Tel: +32 (0)9 255 17 00  
Fax: +32 (0)9 255 17 01  
E-mail: info@bostik.be  
Internet: www.bostik.be

#### Primer SX Black

Droge stofgehalte	ca. 50%
Soortelijke massa	1,03 g/ml
Vlampunt	< 21°C
Droogtijd	60 minuten (bij 20°C/RV 50%)
Verpakking & Artikelcode	1 liter blik 023.350 (6 blikken per doos)
Kleur	zwart
Opslag en stabiliteit	koel en droog, 12 maanden houdbaar in dichte verpakking. Zie code op verpakking: B(est) B(efore) MMJJ.

#### Easy Clean Wipes

Omschrijving	doekje geïmpregneerd met speciale vloeistof, verpakt in sachet.
Toepassing	de voorbehandeling van de lijmszijde van steni Colour 7
Minimale droogtijd	10 minuten
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Vlampunt	ca. 61°C
Verpakking & Artikelcode	doosje met 10 sachets 024.252
Opslag en stabiliteit	koel en droog, meer dan 12 maanden houdbaar in dichte verpakking. Zie code op sachet: B(est) B(efore) MMJJ.

#### Cleaner 14

Omschrijving	Reiniger
Toepassing	de voorbehandeling van de lijmszijde van steni Colour 7 (alternatief voor EasyCleanWipes)
Minimale droogtijd	10 minuten
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Vlampunt	ca -4°C
Verpakking & Artikelcode	1 liter blik 022.100
Kleur	lichtgeel/transparant
Opslag en stabiliteit	koel en droog, 12 maanden houdbaar in dichte verpakking. Zie code op verpakking: B(est) B(efore) MMJJ.

#### Prep M

Toepassing	voorbehandeling van metalen draagconstructie
Minimale droogtijd	10 minuten
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Droge stofgehalte	17%
Soortelijke massa	0,76 gr/ml
Vlampunt	+9°C
Verpakking & Artikelcode	500 ml blik 022.110
Kleur	lichtgeel/transparant
Opslag en stabiliteit	koel en droog, 12 maanden houdbaar in dichte verpakking. Zie code op verpakking: B(est) B(efore) MMJJ.